

Марки Российских сталей заменителей для изготовления вала по сборочному чертежу 549.030.04.02

поз	Чертеж		Деталь	Количество	Сталь оригинал	Сталь Россия
5	Главный вал	549.030.04.02	Труба Ø168,3x8 Длина 3700	1	Fe52 C FN	17ГС 17Г1С
4	Главный вал	549.030.04.02	Шайба Ø155x90 Толщина 20	6	Fe52D	17ГС
3	Звездочка	311403.04.01В	Звездочка	2	Ст3	
2	Главный вал	549.030.04.02	Вал	1	Fe52D	17ГС
1	Главный вал	549.030.04.02	Вал	1	Fe52D	17ГС

Металлопрокат из стали Fe 52 D. Стандарты: EN 10025-2 - Горячекатаный прокат из нелегированной конструкционной стали. Технические требования. Химические свойства: C Si Mn P S Cu Fe <0.24 <0.6 <1.7 <0.035 <0.035 <0.6 Остальное  
 Читать полностью: [https://emk24.ru/wiki/vidy\\_stalei/fe\\_52\\_d\\_1\\_0577\\_1347311/](https://emk24.ru/wiki/vidy_stalei/fe_52_d_1_0577_1347311/)